

B-Floor Gloos

Двухкомпонентный полиуретановый светостойкий глянцевый лак для декоративной отделки и защиты полимерных покрытий от износа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

B-Floor Gloos применяется для финишной отделки монолитных полимерных покрытий пола внутри и снаружи помещений совместно с другими материалами ГК «Bergauf», а также самостоятельно для:

- дополнительной защиты поверхности пола от истирания
- защиты от истирания цветных чипсов
- уменьшения/увеличения блеска наливных полов
- обработки натурального или искусственного камня.

B-Floor Gloos рекомендуется использовать лак на объектах с повышенными декоративными требованиями и подвергающихся сильному износу.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая стойкость к истиранию
- прозрачность
- атмосферостойкость
- влагостойкость химостойкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	
Соотношение компонентов А : Б, по массе	7,55: 1
Плотность материала, кг/ п	1,02
Вязкость, по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t=20 °С	18±2
Время использования при 20 °С, мин.	10 ... 15
Содержание нелетучих веществ, не менее %	47
Время высыхания до степени 3 при 20 °С и относительной влажности воздуха 75%, часов, не более	5

СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО ПОКРЫТИЯ

Внешний вид	глянцевая поверхность без посторонних включений
Износостойкость по Таберу (CS10/1000 г/1000 об), мг	40
Блеск, %	47
Расход на один слой, г/м²	80

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха	от +10 °С до +25 °С
Температура основания	от +10 °С до +25 °С
Влажность основания	до 4%
Относительная влажность воздуха	до 80%

Недопустимо выпадение росы

УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Комплект из двух металлических ведер общей массой 5 кг и 10 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5 °С до +25 °С.

24.01.2020

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, позвонив на номер технической поддержки 8-800-200-0989. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.